

## Generic PC - Carbon Fiber, Nickel-Coated

Углеродное волокно с никелевым покрытием

Polycarbonate

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PC - Carbon Fiber, Nickel-Coated  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Никелированное углеродное волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26 - 1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	6730 - 10500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	124 - 214	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53 - 69	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+2 - 1.0E+4	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости (23°C)	1.0 - 2.5E+2	ohms-cm	ASTM D257
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	4.0	hr	
Температура формы	101 - 102	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PC - Carbon Fiber, Nickel-Coated  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

