

DENKA ABS K-5110G

10% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Denka Company Limited

Описание материалов:

DENKA ABS K-5110G is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product filled with 10% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Heat Resistant

Главная Информация			
UL YellowCard	E49895-241478		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая термостойкость		
Номер файла UL	E49895		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.13	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка (2.00 mm)	0.20 to 0.40	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
R-Scale	120		ASTM D785
R-Scale	115		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	58.0	MPa	ASTM D638
--	4000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	58.0	MPa	ISO 527-2/50
Номинальное растяжение при разрыве	4.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
-- ²	3550	MPa	ASTM D790
-- ³	3800	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- ⁴	93.0	MPa	ASTM D790
-- ⁵	97.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	8.0	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 МПа, Unannealed ⁶	127	°C	ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed	129	°C	ISO 75-2/Af
Викат Температура размягчения			
--	134	°C	ASTM D1525 ⁷
--	135	°C	ISO 306/B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

NOTE

1.	5.0 mm/min
2.	15 mm/min
3.	2.0 mm/min
4.	15 mm/min
5.	2.0 mm/min
6.	Edgewise
7.	Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

