

## Latene® 7H2W T-V0

Минеральный

Polypropylene Homopolymer

LATI S.p.A.

### Описание материалов:

Compound based on Polypropylene homopolymer (PPh).

Heat and metal stabilised. Mineral filler. UL94 V-0 classified, with halogens. Product UL certified.

Главная Информация	
UL YellowCard	E54080-244068
Наполнитель/армирование	Минеральный
Добавка	Огнестойкий
	Стабилизатор тепла
	Металлический деактиватор
Характеристики	Огнестойкий
	Галоген
	Стабилизация тепла
	Гомополимер

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 294-4
Across Flow : 2.00 mm	0.70 to 1.0	%	
Flow : 2.00 mm	0.75 to 1.0	%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			ISO 527-2/1
23°C	3200	MPa	
60°C	1350	MPa	
90°C	950	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-2/5
Yield, 23°C	25.0	MPa	
Yield, 60°C	20.0	MPa	
Yield, 90°C	10.0	MPa	
Break, 23°C	15.0	MPa	
Break, 60°C	10.0	MPa	
Break, 90°C	7.00	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/5

Yield, 23°C	2.5	%
Yield, 60°C	6.0	%
Yield, 90°C	7.0	%
Break, 23°C	8.0	%
Break, 60°C	12	%
Break, 90°C	20	%

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	2.4	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-20°C	7.5	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	25	kJ/m <sup>2</sup>	
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	25	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	120	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	60.0	°C	ISO 75-2/A
Температура непрерывного использования <sup>2</sup>	105	°C	
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306/B50
CLTE-Поток (30 to 100°C)	3.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Comparative Tracking Index <sup>3</sup> (Solution A)	600	V	IEC 60112

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
0.750 mm	V-0		
1.50 mm	V-0		
3.00 mm	V-0		
Индекс воспламеняемости провода свечения			IEC 60695-2-12
1.00 mm	960	°C	
2.00 mm	960	°C	
Температура зажигания провода свечения			IEC 60695-2-13
1.00 mm	750	°C	
2.00 mm	750	°C	
Индекс кислорода	26	%	ASTM D2863

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0 to 90.0	°C

Время сушки	3.0	hr
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C
Скорость впрыска	Moderate	

#### NOTE

1. at 60 Mpa of cavity pressure
2. 20,000 hr
3. Without Surfactant

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat