

## APEX® 302

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX®302 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion.

APEX®The main features of the 302 are:

ROHS certification

Flame Retardant

low hardness

Good flexibility

Typical application areas include:

Wire and cable

military applications

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Твердость, низкая Огнестойкий		
Используется	Военный кабель изоляционный материал Усадочный шнур изоляционный материал		
Рейтинг агентства	MIL I-3930-C		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	15.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	80.0	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-46.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	5.8E+11	ohms-cm	ASTM D257

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863

#### Дополнительная информация

□□□□:80 °C□□□□□□□□,UL 1581,□□□□,7□,100°C:100 %□□□□□□□□,UL 1581,□□□□,7□,100°C: 102 %

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	174	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

