

## PRIMALENE WPP593D

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A fractional melt low density polyethylene

Applications: - Produce bags - Frozen foods and dry goods packaging

Case shrink wrap, bundling

Laminations

General purpose clarity packaging

Features:

Excellent optics and impact strength

High coefficient of friction

Slip: 625 ppm

Antiblock: 2500 ppm

Главная Информация	
Добавка	Антиблок (2500 ppm) Скольжения (625 ppm)
Характеристики	Антиблокировка Хорошая ударпрочность Высокое трение Низкая плотность Комбинация
Используется	Сумки Пищевая упаковка Общее назначение Ламинаты Упаковка Термоусадочная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.20		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart	110	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	230	g	
TD	200	g	
Скорость передачи кислорода	5900	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	17	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1249
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	98.9	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	112	°C	ASTM D3418
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (60°)	127		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat