

## Trademark PE LD0720F

Low Density Polyethylene

Trademark Plastics Corporation

### Описание материалов:

Trademark PE LD0720F is a Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of Trademark PE LD0720F include bags/liners, film, food contact applications and wrap.

Characteristics include:

Antiblock

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Toughness

Slip

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Без добавки Приемлемый пищевой контакт Хорошая просадка Хорошая технологичность Хорошая прочность Средняя антиблокировка Средняя комбинация		
Используется	Пленка Сверхпрочные сумки Вкладыши Термоусадочная пленка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	51	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 51 µm, Blown Film	172	MPa	
1% Secant, TD : 51 µm, Blown Film	217	MPa	

Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 51 µm,Blown Film	23.4	MPa	
TD : Break, 51 µm,Blown Film	16.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 51 µm,Blown Film	170	%	
TD : Break, 51 µm,Blown Film	490	%	
Ударное падение Dart (51 µm, Blown Film)			ASTM D1709
	130	g	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 51 µm, Blown Film	290	g	
TD : 51 µm, Blown Film	180	g	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Haze (50.8 µm, Blown Film)	11	%	ASTM D1003
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	182 to 199	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

