

TECHNOGRAN® PBT 20%FV

20% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

TECHNOGRAN® PBT 20%FV is a Polybutylene Terephthalate (PBT) material filled with 20% glass fiber. It is available in Europe for injection molding. Primary attribute of TECHNOGRAN® PBT 20%FV: Good Processability.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая технологичность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.26 to 1.34	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/2.16 kg)	10 to 14	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Содержание золы	18 to 22	%	Internal Method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	2.5 to 4.5	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat