

ELASTOSIL® R 420/30

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность на разрыв
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Автомобильные Приложения Уплотнение Прокладки Мембраны Применение питьевой воды Профили Уплотнения Клапаны/Детали Клапана
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Прессформа сжатия Экструзия Пресс-форма Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	31		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	670	%	DIN 53504
Комплект сжатия	28	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	26.0	kN/m	ASTM D624B

Восстановленная устойчивость

53

%

DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat