

Shin-Etsu Elastomer KEG-2000-20A/B

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu KEG-2000-20 is a liquid injection molding silicone. It is supplied as two components which are mixed in a 1:1 ratio to ensure easy and accurate blending. The viscosity of KEG-2000-20 is low enough to allow easy pumping through most injection molding systems.

Rapid cure time at elevated temperature.

Long pot life at room temperature.

Typical Applications

O-rings.

Diaphragms.

Capping.

Rubber rollers.

Connector packings.

Other electrical parts.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость Обрабатываемость, хорошая Ускоренная Настройка	
Используется	Электрические компоненты Диафрагма Ролик Щит Соединитель	
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан USP категория VI	
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.08	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	22	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	0.345	MPa
Прочность на растяжение	6.21	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	800	%
Tear Strength ¹	20.0	kN/m
Комплект сжатия (180°C, 22 hr)	6.0	%

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (32°C)	26	wk
Время доставки (200°C)	4.0	hr

Дополнительная информация

Press / Post Cure: Press/Post

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	0.083	hr

NOTE

1. B mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

