

## FLEXAREN® 18001

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Innospec Leuna GmbH

### Описание материалов:

FLEXAREN® 18001 - high quality ethylene vinyl acetate copolymer with 18% content of vinyl acetate. Manufactured by high pressure tubular process FLEXAREN® 18001 is more elastic than LDPE and compatible with a wide range of polymers. It can be processed with the same equipment.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Crosslinkable Хорошая гибкость Высокая четкость Гибкость при низкой температуре		
Используется	Пленка Пена Пищевая упаковка Шланг Эластичная пленка Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	EC 10/2011		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (20°C)	0.939	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	18.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A	89		
Shore D	36		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/1BA

Break	23.0	MPa	
50% Strain	4.00	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	> 750	%	ISO 527-2/1BA
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	65.0	°C	ISO 306/A
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	100 to 150	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat