

Alpha PVC GW 2038-VW1 NATURAL LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

60C OR 75C DEGREE JACKETING COMPOUND FOR CMR CABLE PER UL SUBJECT 444.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Кабельный кожух		
Рейтинг агентства	UL 444		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	95 to 101		
Shore A, 15 sec	89 to 95		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.813 mm)	20.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.813 mm)	330	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹			UL Unspecified
100°C, 168 hr	0.0	%	
100°C, 240 hr	0.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе ²			UL Unspecified
100°C, 168 hr	-15	%	
100°C, 240 hr	-20	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-22.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	9.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	31	%	ASTM D2863

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	177 to 188	°C

NOTE

1. Thickness: 32 mil
2. Thickness: 32 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

