

## ISOPAK® 540

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRECO)

### Описание материалов:

ISOPAK® 540 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding.

Important attributes of ISOPAK® 540 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical applications include:

Appliances

Business/Office Goods

Housings

Главная Информация			
UL YellowCard	E85466-251742		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Приборы Бизнес-оборудование Корпуса для телевизора		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	3.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 23°C, 3.18 mm)	42.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	2160	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>3</sup> (Yield, 23°C)	68.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь) <sup>4</sup> (23°C)	21.6	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	79.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.59 mm)	V-0		UL 94
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	15 mm/min		
3.	15 mm/min		

4. 1/4" x 1/2" x 5/2" sample

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

