

Generic Nylon 6/6T - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyamide 6/6T Copolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6/6T - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.35 - 1.62	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка (23°C)	0.20 - 1.0	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	8300 - 18000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	95.0 - 285	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.5 - 3.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	4.0 - 17	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	49 - 81	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	239 - 261	°C	ISO 75-2/A
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80.0 - 110	°C	
Время сушки	3.0 - 11	hr	
Температура обработки (расплава)	320 - 335	°C	
Температура формы	84.4 - 105	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6/6T - Glass Fiber This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

