

Sumikon® EME-7320A

Epoxy; Epoxide

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

Sumikon®EME-7320A is an epoxy; Epoxy resin products. It can be processed by encapsulation and is available in North America.

Главная Информация			
UL YellowCard	E41429-232544		
Характеристики	Хорошее сопротивление растрескиванию		
Используется	Полупроводниковая формовочная смесь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсуляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.92	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.22	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (25°C)	17200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (25°C)	167	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	145	°C	ASTM E1356
Теплопроводность	0.75	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время демолд (180°C)	1.0 - 2.0	min	
Время доставки (175°C)	4.0 - 10	hr	

Дополнительная информация

Spiral Flow, SB-U-03-003: 140 cmGel Time, SB-U-03-005, 175°C: 35 secThermal Expansion, SB-U-02-002, TTg: 5.2 E-5/°CFlexural Strength, SB-U-01-001, 240°C: 20.6 MPaFlexural Modulus, SB-U-01-002, 240°C: 638 MPaUL-94 Flame Class, SB-U-03-003: V-0Extracted Na+, SB-U-04-043: <1 ppmExtracted Cl-, SB-U-04-043: 5 ppmTransfer Pressure: 687-1177 MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

