

## OnFlex™ HT 60A-3S2101

Thermoplastic Elastomer

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

OnFlex™HT thermoplastic elastomer polymer is based on hydrogenated styrene block copolymer. This series of polymers specializes in providing good compression permanent deformation resistance and high heat resistance at high temperatures. In addition, OnFlex™HT polymer conforms to EN 681-2 standard, providing excellent mechanical properties, wide hardness range and good processability.

Главная Информация	
Характеристики	Низкая деформация сжатия Озоновая защита Теплостойкость, высокая
Используется	Уплотнение труб
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shao A, 3 seconds, 23°C, 6.00mm, injection molding)	60		DIN 53505
Твердость IRHD	70		ISO 48

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup>			DIN 53504
Lateral flow: fracture, 23°C, 2.00mm	10.5	MPa	DIN 53504
Traffic: fracture, 23°C, 2.00mm	7.90	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении <sup>2</sup>			DIN 53504
Lateral flow: fracture, 23°C, 2.00mm	840	%	DIN 53504
Traffic: fracture, 23°C, 2.00mm	650	%	DIN 53504
Tear Strength	32	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
-10°C, 72 hr	46	%	ISO 815
23°C, 22 hr	24	%	ISO 815
70°C, 22 hr	33	%	ISO 815
100°C, 22 hr	42	%	ISO 815

125°C, 22 hr	43	%	ISO 815
150°C, 22 hr	65	%	ISO 815
Релаксация стресса			ISO 3384
23°C <sup>3</sup>	13	%	ISO 3384
23°C <sup>4</sup>	31	%	ISO 3384

Общий тип материала Styrene thermoplastic elastomers (TES)

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (70°C, 168 hr, 2.00 mm)	-0.50	%	DIN 53504
Изменение растяжения при разрыве воздуха (70°C, 168 hr, 2.00 mm)	-0.90	%	DIN 53504
Изменение твердости по суше в воздухе (Support A, 70°C, 168 hr)	-3.0		DIN 53505
Изменение объема			ISO 1817
70°C, 72 hr, in ASTM #1 oil	10	%	ISO 1817
70°C, 168 hr, in water	0.20	%	ISO 1817

Дополнительная информация	Номинальное значение
---------------------------	----------------------

□□□□□□□□□□□□□□□□.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	180 - 220	°C
Температура формы	30.0 - 60.0	°C
Скорость впрыска	Fast	

**NOTE**

1.	200 mm/min
2.	200 mm/min
3.	168 hours, 25% intensity of compression, method A
4.	100 days, 25% intensity of compression, method A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами****Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

