

LGE 624

Expanded Polystyrene

LG Polymers India Pvt. Ltd.

Описание материалов:

Applications

Disposable cups, trays, Helmets, Evaporative pattern castings etc.,

Главная Информация			
Характеристики	Пенопласт		
Используется	Оборудование для безопасности Чашка		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Сфера		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.0150 - 0.0300	g/cm ³	ASTM D1505
Диаметр бусин	300.0 - 500.0	µm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	0.196 - 0.392	MPa	ASTM C203
Прочность на сжатие	0.0785 - 0.196	MPa	ASTM C165
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.029 - 0.034	W/m/K	ASTM C177

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat