

TECAST™ 6PAL

Polyamide 6

Ensinger Inc.

Описание материалов:

TECAST™ cast nylon, available in a variety of grades, offers a combination of good mechanical properties, excellent bearing and wear characteristics, and the large-size capabilities of the casting process. Its fatigue resistance, noise damping ability, corrosion resistance, and light weight make TECAST™ ideal for metal replacement applications, such as bearings, gears, sheaves, and sprockets. At one-eighth the weight of bronze, TECAST™ is easier to handle and maintain than metals such as iron, aluminum, brass, and bronze, which it typically replaces in industrial wear applications. Other materials that TECAST™ commonly replaces because of its superior performance are laminated phenolics, elastomers, and wood. TECAST™ has excellent wear and abrasion resistance, resulting in extended component life and lower maintenance cost. Its formulations are readily available in rod, plate, and tube. Nonstandard shapes, such as rings, discs, and blocks can be economically produced in small quantities with short lead times. Custom parts can be cast-to-size or near-net-shape with relatively inexpensive tooling.

Its unique combination of strength, wear resistance, toughness, machinability, and corrosion resistance make TECAST™ cast nylon ideal for bearings, thrust washers, bushings, wear pads, sheaves, rollers, gears, sprockets, and wheels. TECAST™ is commonly used in construction equipment, material handling systems, amusement park rides, pulp and paper processing equipment, steel mills and industrial equipment.

An oil-filled cast type 6 nylon used in applications requiring excellent bearing and wear properties where external lubrication is difficult or impractical. It is also available for food grade applications.

Главная Информация

Добавка	Смазка 2
Характеристики	Снижение уровня шума
	Обработываемый
	Хорошая коррозионная стойкость
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая стойкость к истиранию
	Сопротивление усталости
	Хорошая прочность
	Смазка
Соответствие пищевого контакта	
Используется	Колесо
	Втулка
	Шестерня
	Промышленное применение
	Ролик
	Область архитектурного применения
	Замена металла
Упорная шайба	
Подшипник	
Формы	Пластина
	Бар

Труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 - 1.15	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.75	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2410	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	60.7	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2240	МПа	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	86.2	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	220	°C	ASTM D2133
CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Максимальная температура обслуживания			
Intermittent	166	°C	
Long Term	93	°C	UL 746B
Дополнительная информация			

Data obtained from extruded shapes material.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

