

## Borealis PP HL708FB

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

### Описание материалов:

HL708FB is a polypropylene homopolymer intended for fibre applications

Главная Информация			
Характеристики	Контролируемая реология Хорошая технологичность Высокий поток Гомополимер		
Используется	Волокна Мелтдвунные нетканые материалы		
Метод обработки	Мелтдвунные нетканые материалы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	800	g/10 min	ISO 1133
Молекулярное распределение веса	Very narrow		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	158	°C	ISO 11357

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat