

## BJB Polyurethane TC-400 A/B

Polyurethane

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

TC-400 A/B is a two component low density polyurethane gel system originally designed as a slow rebound and vibration dampening material.

Product Highlights:

Does not contain mercury

RoHS compliant

Does not contain MOCA, MDA, TDI or volatile ingredients

Non-foaming, odorless

Easy to use

Cures at room temperature

Vibration dampening

Slow rebound

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Низкий и без запаха Вибрационное Демпфирование		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный Белый		
Формы	Гель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
-- 1	0.748	g/cm <sup>3</sup>	
-- 2	1.13	g/cm <sup>3</sup>	
--	0.800	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore OO)	15 to 25		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 20, Mix Ratio by Volume: 18		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость			Brookfield
25°C <sup>3</sup>	1350	cP	
25°C <sup>4</sup>	1580	cP	
25°C	3620	cP	

Время демолд (25°C)	960 to 1400	min
Gel Time	25.0 to 30.0	min
Work Time <sup>5</sup> (25°C)	10.0 to 15.0	min

#### NOTE

- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | Part B    |
| 2. | Part A    |
| 3. | Part A    |
| 4. | Part B    |
| 5. | 100g mass |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat