

## Braskem PP DH789.01

Polypropylene Homopolymer

Braskem Europe GmbH

### Описание материалов:

BRASKEM DH789.01 Developmental Polypropylene Resin is a homopolymer for Injection Molding, Twin Wall Injection Molding and High Speed Injection Moulding. This resin offers a good balance of physical properties and excellent organoleptic. BRASKEM DH789.01 Polypropylene Resin contains a very efficient antistatic and nucleation package and provides excellent optical properties. It is designed and formulated to allow for very easy processing, short cycle times, low shrinkage, minimal warpage and good part dimensional stability.

#### Applications:

Thin wall packaging e.g. food, caps & closures, cosmetics

Thin wall consumer goods e.g. housewares, appliances, video boxes, office accessories

#### Process:

High Speed Injection Moulding

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент Антистатические свойства
Характеристики	Ядро Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Оптическая производительность Гомополимер Антистатические свойства Обрабатываемость, хорошая Хорошая производительность формования Хорошие сенсорные характеристики Низкое сжатие
Используется	Косметическая упаковка Упаковка Электроприборы Щит Товары для дома Пищевая упаковка Чехол Жесткая упаковка
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1 Европа 10/1/2011 12:00:00

Метод обработки	Литье под давлением		
<b>Физический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ISO 1133
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Флекторный модуль (Injection Molded)	1700	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	2.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat