

# SOFTAPLAS S 75A

Thermoplastic Elastomer

Ovation Polymers Inc.

## Описание материалов:

Thermoplastic Elastomer - Low tensile set, hydrolytic Stability and excellent balance of properties.

Главная Информация			
Характеристики	Стабильность гидролиза		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)	500	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Дополнительная информация			
Durometer Hardness, ASTM D2240, A Scale (15 sec): 74 - 76Tensile Elongation at Break, ASTM D638, 50 mm/min: >500%			
NOTE			

1. 50 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat