

## Precision Polymer N60W

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Precision Polymer Engineering Ltd.

### Описание материалов:

White Nitrile Butadiene Rubber (NBR), 55-65 °IRHD. Copolymer of acrylonitrile and butadiene. Formulated using only those ingredients determined by the United States Food and Drug Administration (FDA) to be in accordance with Code of Federal Regulations Title 21 (CFR21), Section 177.2600. Material formulated for repeated use in equipment associated with the production of foodstuffs intended for human consumption.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Неспецифическое применение пищи		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость IRHD	57	ASTM D1415, ISO 48	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.0	MPa	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412, ISO 37
Комплект сжатия			
100°C, 24 hr	45	%	ASTM D395B
100°C, 24 hr <sup>1</sup>	45	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 70 hr)	-10	%	ASTM D412, ISO 37
Изменение максимального удлинения в воздухе (100°C, 70 hr)	-25	%	ASTM D412, ISO 37
Изменение твердости IRHD в воздухе (100°C, 70 hr)	10		ASTM D573, ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Maximum Operating Temperature	120	°C	
Low Temperature Resistance - Non-brittle after 3 mins	-40	°C	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Minimum Operating Temperature: -40°C (-40°F)			
NOTE			
1.	Type B		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

