

StarTwist™ 315XM (metallized)

Cellulose Acetate

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Vinyl Coated Barrier Films for Packaging Applications
Ultra high performance transparent or metallized twist film
Literature reference: A350

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Высокая четкость Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Металлизированный-прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 22 µm, 0.0% RH)	1.00	cm³/m²/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (22 µm, 38°C, 90% RH)	10	g·mm/m²/atm/24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	21.9	µm	Internal Method
Выход (21.9 µm)	31.7	m²/kg	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

