

Desmoderm® VPLS 2262

Polyurethane (Polyether based)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Desmoderm VP LS 2262 is a one-component polyether urethane based on an aromatic diisocyanate.

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Хорошая стойкость к истиранию Устойчивость к гидролизу		
Используется	Обувь Багаж		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость ¹			DIN EN ISO 3219/A.3
Tempered 5 hr, 120°C : 23°C	4.00 to 60.0	Pa·s	
Untempered : 23°C	4.00 to 20.0	Pa·s	
Светостойкости	4.00 to 5.00		DIN EN ISO 105-B02
Softening Range	185 to 195	°C	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	100	µm	
Модуль растяжения-100% (100 µm)	18.0 to 19.0	MPa	DIN 53504
Прочность на растяжение			DIN 53504
100 µm	55.0 to 65.0	MPa	
70°C, 100 µm ²	55.0 to 65.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 100 µm)	400 to 500	%	DIN 53504
NOTE			
1.	20% solution in dimethylformamide		
2.	after 14 days hydrolysis, 95% RH		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

