

Andur 7-3 APLF/Curene® 442

Polyurethane (Polyester, TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

Andur 7-3 APLF is a polyester based liquid, toluene diisocyanate terminated prepolymer containing 0.1% or less free TDI monomer. An elastomer with a hardness of 70-75 Shore A is obtained when this prepolymer is cured with Curene 442 [4,4'-methylene-bis (orthochloroaniline)]. Elastomers of lower hardness can be obtained by reaction with various polyols and their combination with Curene 442, other diamines or through the use of plasticizers.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток	1.3	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	3.45	MPa	ASTM D412
300% strain	6.21	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	51.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D412
Сопrotивляемость Bayshore	40	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	10	min	
Время демолд (100°C)	40 - 50	min	
Время доставки (100°C)	16	hr	

Дополнительная информация

Durometer Hardness, ASTM D2240, Shore A: 70 to 75 Die C Tear, ASTM D1004: 400 pli Average Split Tear, ASTM D1938: 200 pli Stoichiometry Curative Level: 95% Mix Temperature:
Andur 7-3 APLF: 170-190°F
Curene 442: 230-250°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

