

## EPO-TEK® OG675

Ероху; Epoxide

Ероху Technology Inc.

### Описание материалов:

A UV fast curing, optically clear adhesive offering compliance and high strength.  
Formerly 75-145

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение Высокая прочность УФ изгибаемый	
Используется	Клеи	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2003/11/EC EC 2006/122/EC	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Жидкость	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
CLTE-Поток		
-- 1	4.1E-5	cm/cm/°C
-- 2	2.0E-4	cm/cm/°C
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Индекс преломления <sup>3</sup>	1.479	
Коэффициент пропускания (400 to 1660 nm)	> 98.0	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (23°C)	52	wk
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Температура разложения	365	°C
Operating Temperature		
Continuous	-55 to 200	°C
Intermittent	-55 to 300	°C
Weight Loss on Heating		
200°C	0.33	%
250°C	1.1	%
300°C	2.5	%

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
--------------------	----------------------	-------------------

Цвет	Clear/Transparent	
------	-------------------	--

Плотность	1.11	g/cm <sup>3</sup>
-----------	------	-------------------

Вязкость <sup>4</sup> (23°C)	3.4	Pa·s
------------------------------	-----	------

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
------------------	----------------------	-------------------

Твердость по суше (Shore A)	70	
-----------------------------	----	--

#### NOTE

1.	Below Tg
----	----------

2.	Above Tg
----	----------

3.	589 nm
----	--------

4.	100 rpm
----	---------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

