

ELASTOSIL® R 701/70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Plastics and Rubber Processing

Photocopier Rolls, Printing Industry

Membranes, Automotive & Transportation

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к смазке
	Комплект низкого сжатия
	Маслостойкий
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Уплотнение
	Прокладки
	Уплотнения
Метод обработки	Каландрирование
	Прессформа сжатия
	Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Beige		
Плотность	1.29	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	69		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.80	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	310	%	DIN 53504
Комплект сжатия	10	%	DIN ISO 815-B
Восстановленная устойчивость	50	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

