

Solprene® 1106

Solution Styrene Butadiene Rubber

Dynasol Elastomers

Описание материалов:

Solprene 1106 is a high molecular weight linear random -block styrene/butadiene copolymer with a total content of 10% of styrene, 6% present as a polystyrene block.

It has a non-staining antioxidant system; FDA approved for use in food contact applications. It is essentially gel free with a clear color.

Solprene 1106 is mainly used as an impact modifier in polystyrene products.

It is packed in bales wrapped in polystyrene-polybutadiene film.

APPLICATIONS

Polymer modification

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Добавка | Антиоксидант |
| Характеристики | Антиоксидант |
| | Приемлемый пищевой контакт |
| | Высокая четкость |
| | Высокая Молекулярная масса |
| | Линейная полимерная структура |
| | Низкий гель |
| | Случайный сополимер |
| Используется | Модификация пластмасс |
| Рейтинг агентства | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Формы | Тюк |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 0.918 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Блок-стирол ¹ | > 6.0 | % | |
| Цвет-Аpнa ² | < 10 | | |
| Вязкость раствора-5% в стироле ³ | 35 | mPa·s | |
| Содержание Стирола | 10 | % | ASTM D5775 |
| Летучее вещество | < 0.75 | % | ASTM D5668 |
| Нерастворимые ⁴ | < 0.10 | % | |

| NOTE | |
|------|-----------|
| 1. | NM 202-07 |
| 2. | NM 300-33 |
| 3. | NM 300-32 |
| 4. | NM 300-15 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

