

NOVA PC 1043 C2

Polycarbonate

NOVA Polymers, Inc.

Описание материалов:

NOVA PC 1043 C2 is a Polycarbonate (PC) material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of NOVA PC 1043 C2 are:

Flame Rated

UV Stabilized

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | UV Stabilizer | | |
| Номер файла UL | E143392 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.20 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield, 3.18 mm) | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (3.18 mm) | 2210 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield, 3.18 mm) | 93.1 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 750 | J/m | ASTM D256 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | UL 94 |
| 3.18 mm | V-2 | | |
| 6.35 mm | V-2 | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

