

Devcon 5 Minute® Epoxy

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

A rapid-curing, general purpose adhesive/encapsulant.

Intended Use:

Bonds metals, fabrics, ceramics, glass, wood, and concrete (in combinations)

Product features:

100% reactive, no solvents

Good solvent resistance

Bonds metals, fabrics, wood, and concrete

Главная Информация			
Характеристики	Основа для защиты от растворителей Ускоренная Настройка Универсальный		
Используется	Универсальный Склеивание Клей		
Внешний вид	Янтарь		
Метод обработки	Инкапсуляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.907	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Impact Resistance	11.6	kJ/m ²	
Температура обслуживания-Сухой	-40 - 93	°C	
Work Time	3.0 - 6.0	min	
Растяжимое сцепление сдвига	13.1	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.10	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Удлинение при растяжении (Break)	1.0	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	19	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 1.0

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 1.0

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Терморегулирующая вязкость 10000 cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения (22°C)	12	hr	
--------------------------	----	----	--

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

