

Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

FLAME RETARDANT AND LEAD AND CADMIUM FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION AND INJECTION OF PARTS FOR GENERAL PURPOSES.

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
	Низкое (нет) содержание кадмия
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.39 to 1.45	g/cm ³	ASTM D792
Содержание кадмия	< 50	ppm	IEC 62321
Содержание хрома	< 100	ppm	IEC 62321
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.830 to 0.770		ME 12
Цвет b	-1.31 to 0.290		ME 12
Color L	28.6 to 30.2		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	IEC 62321

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	65 to 75		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 8.83	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ²	> 1.0E+13	ohms-cm	ASTM D257

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 28	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	24 hr

2.

24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

