

Manner Flexible PVC V942 NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 75°C Communication Jacketing compound suitable for cables requiring a CATVR or OFNR rating. This compound meets 720 hour sunlight resistance in all colors. This compound complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кабельный кожух		
	Соединительный кабель		
	Соединительный провод		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40 to 1.44	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	83 to 89		
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80 to 86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (100°C, 240 hr)	-3.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (100°C, 240 hr)	-2.0	%	UL 1581
Удерживание растяжимого удлинения-1500 часов QUVA	-15	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-33.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	34	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	Air Aged Retention		
2.	Air Aged Retention		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

