

MarFlex® 5429

Low Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

MarFlex®5429 is a low density polyethylene material. This product is available in North America or Latin America. The processing method is: cast film.

MarFlex®The main features of the 5429 are:

Antiblock software

slide

Transparency

Typical application areas include:

packing

Movie

Главная Информация			
Добавка	Антикачающий агент Противоскользящий агент		
Характеристики	Низкая плотность Гладкость Устойчивость к царапинам Средняя прозрачность		
Используется	Упаковка Пленка		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.25		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Проницаемость кислорода (32 µm)	170	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM D3985
Передача водяного пара	14	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Dart Drop Test	29.0	kN/m	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	67.6	kN/m	ASTM D1922
TD	96.5	kN/m	ASTM D1922

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	98.3	°C	ASTM D1525
Температура плавления	111	°C	DSC

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 31.8 μm)	115		ASTM D2457
Haze (31.8 μm)	7.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Nominal Cast Film Properties at 1.25 mil Process Aid: None Antiblock: 10000 Slip: 600

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

