Paxon™ AL55-003

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

AL55-003 is a blow molded grade high density polyethylene with good hardness and stress cracking resistance.

Главная Информация			
UL YellowCard	E124498-221676		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	0.954	g/cm³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal)	25.0	hr	ASTM D1693
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1310	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение	189	kJ/m²	ASTM D1822
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	127	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

WeChat