

## DuraGrip® DGR 6040NCHT

Thermoplastic Elastomer

Advanced Polymer Alloys

### Описание материалов:

DuraGrip® DGR 6040NCHT is a general purpose Thermoplastic Elastomer (TPE) designed to,process easily in injection molding and extrusion. It features excellent soft touch feel with,improved surface tack that produces superior grip qualities. DGR 6040NCHT, will bond to,olefinics, and is easily colored. DuraGrip® DGR 6040NCHT is not hygroscopic and under,normal conditions does not require drying.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая окраска Универсальный
Рейтинг агентства	EC 2002/96/EC (WEEE)
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.988	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	40		ASTM D2240, ISO 868

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.21	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение (Yield)	4.96	MPa	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D412, ISO 37

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (190°C, 200 sec <sup>-1</sup> )	127	Pa·s	ASTM D3835

### Дополнительная информация

The value listed as Density -Specific Gravity, ASTM D792, was tested in accordance with ASTM D471.The value listed as Density, ISO 1183, was tested in accordance with ISO 2781.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	188 - 199	°C
Средняя температура	199 - 210	°C
Передняя температура	216 - 227	°C
Температура сопла	204 - 221	°C
Температура обработки (расплава)	199 - 221	°C
Температура формы	43.3 - 54.4	°C

Давление впрыска	1.03 - 4.14	MPa
Screw Speed	25 - 100	rpm

### Инструкции по впрыску

Injection Speed: 1 to 3 in<sup>3</sup>/sec  
Injection Time (1st Stage/Boost): 0.5 to 4 sec  
Second Stage Pressure: 150 to 300 psi  
Second Stage Time: 3 to 10 sec  
Cooling Time: 10 to 20 sec  
Back Pressure: 20 to 75 %

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

