

Argothane® 19424

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Textile lamination

Characteristics:

Smooth surface

Hardest ether

Highest softening temperature

Главная Информация			
Характеристики	Высокая твердость		
Используется	Ламинаты		
	Текстильные изделия		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	95	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel)	55.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	65	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	12.0	MPa	
300% Strain	21.0	MPa	
Прочность на растяжение	36.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	490	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	140	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	198 to 208	°C	
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

