

## Envir® PA66T2HL-BK0603

Polyamide 66

Barnet

### Описание материалов:

Envir® PA66T2HL-BK0603 is a highly Toughened Nylon 66 molding resin, it is Heat stabilized and Lubricated for high performance and processing. 66T2HL offers a versatile balance of strength and toughness, it is provided Black in color.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла Смазка		
Характеристики	Сбалансированная жесткость/прочность Хорошая технологичность Стабилизация тепла Смазка		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/5.0 kg)	30.0	cm <sup>3</sup> /10min	ASTM D1238
Moisture Content	< 0.20	%	ASTM D6980
Гранулярность	1.50	g/100 pellets	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2580	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	60.0	MPa	
Break	50.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	4.3	%	
Break	28	%	
Флекторный модуль	2380	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	92.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	260	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

