

## PRIMALENE WPP523K

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

An extrusion coating grade low density polyethylene

Applications:

Liquid packaging

Cup stock

Folding carton

General paper and board coating

Features:

Excellent processability

Good WVTR

Good heat seal

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Термогерметичный</p> <p>Низкая плотность</p>
Используется	<p>Нанесение покрытия</p> <p>Чашки</p> <p>Упаковка</p> <p>Бумажные Покрытия</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	<p>Покрытие</p> <p>Экструзионное покрытие</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.1	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода	7300	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	18	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	101	°C	ASTM D1525

Пиковая температура плавления

108

°C

ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat