

PONYL 4009EPM15

Polyamide 6

POLYROCKS CHEMICAL CO., LTD

Описание материалов:

PONYL 4009EPM15 is a polyamide 6 (nylon 6) product. It is available in the Asia-Pacific region. PONYL 4009EPM15 applications include construction applications and the automotive industry.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

environmental protection/green

Corrosion resistance

Good toughness

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкая плотность</p> <p>Охрана окружающей среды</p> <p>Хорошая электрическая производительность</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Без галогенов</p> <p>Отличный внешний вид</p> <p>Огнестойкий</p>		
Используется	<p>Область архитектурного применения</p> <p>Применение в автомобильной области</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	63.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	90.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	45	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	75.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость		UL 94
1.50 mm	V-2	UL 94
3.00 mm	V-2	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

