

Softell TKG 442N C12897

13% стекловолокно

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Softell TKG 442N C12897 is a 13% glass fiber reinforced PP copolymer, with excellent dimensional stability, good surface appearance, low gloss and excellent scratch resistance. Product is available as a customized color matched, pellet form. Due to pigmentation ash content may vary between 13-17%. This very low warpage grade has been especially designed for aesthetical automotive interior applications. Softell TKG 442N combines softtouch haptics, a matt surface and very good sound dampening. This grade is delivered in C12897 color version.

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 13% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Сополимер Глянец, низкий Устойчивость к царапинам Мягкий Низкое сжатие Хороший внешний вид		
Используется	Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.00	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение (Break)	12	%	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2100	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	6.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	21	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	131	°C	ISO 75-2/B

Викат Температура размягчения	110	°C	ISO 306/A
-------------------------------	-----	----	-----------

NOTE

1. 1.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

