

REXtac® APAO RT 1315

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

REXtac®APAO RT 1315 is a poly α -olefin (PAO) product. It is available in North America. REXtac®APAO RT 1315 applications include food contact applications and coating applications. The main characteristics are: copolymer.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер
Используется	Ламинат
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Формы	Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm ³	ASTM D792

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-28.9	°C	DSC

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Density (191°C)	0.740	g/cm ³

Дополнительная информация

Melt Viscosity, ASTM D3236, 300°F: 4300 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 2800 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 2000 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 1500 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 400°F: 1100 cpsNeedle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 2.5 mmSoftening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 280°FFlashpoint, COC, ASTM D93: >450°FOpen Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: 20 seconds

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

