

Keliren® XJ-HPN

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

XJ-HPN CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) COMPOUND FOR UL STANDARD PARALLEL WIRE'S INSULATION

PRODUCT FEATURES:

HPN insulating material and SJ series wire jacket material of CPE compound can be made according to UL design standards. All the products can pass the property tests in the 105°C specification, so it has good processing property and characteristics such as vivid color, permanency in color holding and smooth & beautiful appearance.

MAIN APPLICATION:

This products can be used to manufacture kinds of insulating wire jacket of HPN 105°C US. specification and below grade, 105 SJ series and below grade, it also can substitute CR rubber and CSM rubber.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность
Используется	Кожух провода
Рейтинг агентства	UL 1581 UL 62

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress ¹ (Break)	> 9.00	МПа
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 250	%

Старение	Номинальное значение	Единица измерения
Изменение напряжения при растяжении		
121°C, 18 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40	%
136°C, 168 hr, in Air oven	-20 to 20	%
Изменение натяжения при разрыве		
121°C, 18 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40	%
136°C, 168 hr, in Air oven	-30 to 30	%

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопrotивление громкости (20°C)	> 9.5E+12	ohms-cm

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Индекс кислорода	> 32	%

NOTE	
1.	Before ageing test
2.	Before ageing test

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

