

Braskem PP C765-15NA

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

Braskem C765-15NA Polypropylene Resin is a high performance impact copolymer developed for injection moulding applications. Braskem C765-15NA Polypropylene Resin has an improved balance of mechanical properties featuring outstanding stiffness and high impact strength which is maintained even at low temperatures. Braskem C765-15NA Polypropylene Resin offers an improvement in stiffness over conventional impact copolymers with comparable flow and toughness.

Applications for Braskem C765-15NA Polypropylene Resin:

crates and boxes

household and appliances

packaging applications

compounding

toys

pails

thin wall containers

Complies with:

U.S. FDA FCN 843

EU, No 10/2011

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA FCN 843		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	66		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, Injection Molded	6.5	kJ/m ²	
23°C, Injection Molded	12	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature ¹ (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения ²	150	°C	ISO 306/A

NOTE

1. Injection Molded
2. Injection Molded

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat