

PRIMATOP PP CO 200 NB

Polypropylene Impact Copolymer

Amco Polymers

Описание материалов:

PRIMATOP PP CO 200 NB is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in North America.

Important attributes of PRIMATOP PP CO 200 NB are:

Copolymer

Food Contact Acceptable

Heat Stabilizer

Impact Resistant

Nucleated

Typical applications include:

Consumer Goods

Containers

Food Contact Applications

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла Нуклеативный агент		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Стабилизация тепла Сополимер удара Ударопрочность при низкой температуре Ядро		
Используется	Контейнеры Игрушки		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная ²	1070	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256

-30°C	37	J/m
0°C	80	J/m
23°C	No Break	

Ударное устройство для дротиков³
(-30°C, 12.7 mm, Total Energy)

28.2

J

ASTM D3763

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	79.4	°C	
1.8 MPa, Unannealed	43.3	°C	

NOTE

1. Type I, 50 mm/min
2. 13 mm/min
3. 3.81 m/sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat