

## Trademark PP PPC3520MA

Polypropylene Impact Copolymer

Trademark Plastics Corporation

### Описание материалов:

Trademark PP PPC3520MA is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of Trademark PP PPC3520MA include caps/lids/closures, engineering/industrial parts and food contact applications.

Characteristics include:

Antistatic

Copolymer

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Stiffness

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность цвета Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость Сополимер удара Ядро		
Используется	Колпачки Затворы Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	23.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1210	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat