

Argothane® 18305

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Industrial

UV exposure

Graphics

Characteristics:

Smooth surface

Soft ether

Mid-range softening temperature

UV stabilized

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический Мягкий		
Используется	Промышленное применение Ламинаты Текстильные изделия		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	84	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение (200% Strain)	18	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	6.20	MPa	
300% Strain	15.9	MPa	
Прочность на растяжение	50.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	84.1	kN/m	ASTM D624
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

