

# PRIMALENE WPP541K

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

## Описание материалов:

An extrusion coating grade low density polyethylene

Applications:

Laminations

Food packaging

General paper and board coating

General flexible packaging

Features:

Excellent processability

Hi line speed

Low neck-in

Good drawdown characteristics

High temperature extrusion stability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая просадка Хороший выпуск пресс-формы Хорошая технологичность Низкая плотность Низкая горловина		
Используется	Пищевая упаковка Ламинаты Упаковка Бумажные Покрывтия		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода	7600	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	24	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	87.2	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	102	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

