

Geon™ Vinyl Flexible 90055

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible 90055 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Geon™Vinyl Flexible 90055 applications include the automotive industry and outdoor applications. The main characteristics are: high gloss.

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка		
Используется	Применение в автомобильной области		
	Внешнее украшение автомобиля		
	Наружное применение		
	Декоративная полоса вставки		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	17.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	310	%	ASTM D638
Сопrotивление разрыву ³	55.0	kN/m	ASTM D1004
Тест на ожоги автомобиля	14	mm/min	FMVSS 302
Гибкость при низкой температуре ⁴ (-29°C, 508.0 µm)	Pass		
Летучие потери ⁵ (105°C, 1.91 mm)	0.34	%	ASTM D1203B
Противогрибковый	Pass		ASTM G21
Ксеноновый атмосферомер ⁶	Pass		SAE J1960
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
□□:□□OEM□□.			
NOTE			
1.	Type 4, 510mm/min		
2.	Type 4, 510mm/min		
3.	Mold C, 2 inches/min		
4.	4 hours, 12mm		
5.	Method A		

6.

External, 2500 kJ/m, all colors, dE
*<3.0

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

