

HANWHA EVA 1125

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Hanwha Chemical

Описание материалов:

HANWHA EVA 1125 is manufactured by Dow autoclave high pressure process and designed for variety of extrusion coating application such as thermal film(Laminex film) and flexible film etc.. EVA 1125 is well known for its excellent processability and high quality assurance.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Без добавки</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая просадка</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Термогерметичность при низкой температуре</p> <p>Оптика</p>		
Используется	<p>Нанесение покрытия</p> <p>Пленка</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.943	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	22.0	wt%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	14.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения	75.0	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	52.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	80.0	°C	ASTM D3417
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Допустимая скорость нанесения покрытия ¹ (260°C)	> 300.0	m/sec	
Вырез-в ² (260°C)	80.0	mm	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160 to 240	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160 to 240	°C
Зона цилиндра 5 темп.	160 to 240	°C
Температура адаптера	240	°C
Температура матрицы	240	°C

NOTE

- 100 m/sec line speed, 80 kg/hr output
- 100 m/sec line speed, 80 kg/hr output

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat